


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO																																							
Revestimiento Cerámico Esmaltado																																							
PORTLAND GRIS ANTIDESLIZANTE																																							
GRUPO B IIB 33x33																																							
26 de Febrero de 2025																																							
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO																																				
	Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																																						
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																																							
Dimensiones promedio																																							
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.6 %(o Max ± 2.0 mm)	Cumple																																				
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple																																				
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple																																				
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																																				
Planaridad																																							
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																																				
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																																				
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple																																				
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																																				
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																																							
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		326,2 mm x 326,2 mm																																				
Calibre 2			327,8 mm x 327,8 mm																																				
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	6.6 mm																																				
Peso promedio, en g		± 5%	1431 g																																				
PROPIEDADES FÍSICAS																																							
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < Ev ≤ 10%	Cumple																																				
Carga a la Rotura, en N																																							
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 500	Cumple																																				
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple																																				
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple																																				
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -3																																				
Tránsito			No aplica																																				
DESLIZAMIENTO																																							
Coefficiente de Fricción (COF)	ISO 10545-17																																						
(Ref.Norma ADA USA)																																							
PROPIEDADES QUÍMICAS																																							
Resistencia a los Agentes Manchantes																																							
Oxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																																				
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																																				
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																																				
Resistencia a las sales para piscina																																							
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple																																				
Resistencia a los Alcalis de baja concentración																																							
Ácido Clórico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																																				
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple																																				
Resistencia a los ácidos y Alcalis de alta concentración																																							
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																																				
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																																				
REFERENCIA																																							
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry - pressed ceramic tiles-Group B IIB, 6% < Ev ≤ 10%. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																																							
PRODUCTO																																							
Imagen referencial  Este producto contiene 10 caras.	<table><tr><th colspan="4">Características</th></tr><tr><td>Cuerpo</td><td>Uso</td><td>Tipología</td><td>Acabado</td></tr><tr><td>Cerámico</td><td>Piso</td><td>Rústico</td><td>Satinado</td></tr><tr><td>Superficie</td><td>Color</td><td>Tránsito</td><td>Antideslizante</td></tr><tr><td>Liso</td><td>Gris</td><td>No aplica</td><td>Granillado</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Embalaje</th></tr><tr><td colspan="2">Información para una Caja</td><td colspan="2">Información para un Pallet</td></tr><tr><td>Piezas</td><td>m2</td><td>Cajas</td><td>Kg</td></tr><tr><td>19</td><td>2,07</td><td>60</td><td>1631</td></tr></table> Grado de Destonalización     I II III IV CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA  INT			Características				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Piso	Rústico	Satinado	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Liso	Gris	No aplica	Granillado	Embalaje				Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	19	2,07	60	1631
Características																																							
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																																				
Cerámico	Piso	Rústico	Satinado																																				
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																																				
Liso	Gris	No aplica	Granillado																																				
Embalaje																																							
Información para una Caja		Información para un Pallet																																					
Piezas	m2	Cajas	Kg																																				
19	2,07	60	1631																																				