


DUETTO TIZA

GRUPO BIIb 33x33

26 de Febrero de 2025

NORMA ISO 13006		ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO
		Tamaño Nominal N ≥ 15 cm		
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
Dimensiones promedio				
Largo y Ancho, en %		ISO 10545-2	± 0.6 %(o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Espesor, en %		ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple
Rectilinidad, en %		ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple
Rectangularidad, en %		ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Planaridad				
Curvatura Lateral, en %		ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Curvatura Central, en %		ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %		ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Calidad de la Superficie, en %		ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN				
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1		ISO 10545-2		326,2 mm x 326,2 mm
Calibre 2				327,8 mm x 327,8 mm
Espesor, en mm		ISO 10545-2	± 5%	6.6 mm
Peso promedio, en g			± 5%	1431 g
PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción de agua (E), en %		ISO 10545-3	6% < Ev ≤ 10%	Cumple
Carga a la Rotura, en N				
Espesor < 7.5mm		ISO 10545-4	Mínimo 500	Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2		ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple
Resistencia a la Trizadura		ISO 10545-11	Requerido	Cumple
Resistencia a la Abrasión Superficial		ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -3
Tránsito				No aplica
DESLIZAMIENTO				
Coeficiente de Fricción (COF)		ISO 10545-17		
(Ref.Norma ADA USA)				
PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a los Agentes Manchantes				
Óxido Verde		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina				
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)		ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple
Resistencia a los Álcals de baja concentración				
Ácido Cltrico, 100 g/L		ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 30 g/l			Determinado por el Fabricante	Cumple
Resistencia a los ácidos y Álcals de alta concentración				
Ácido Láctico al 5% (V/V)		ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 100 g/l		ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
REFERENCIA				
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles". Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B IIb, 6% < Ev ≤ 10%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.				
PRODUCTO				
Imagen referencial		Características		
	Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
	Cerámico	Piso	Rustico	Satinado
	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante
	Liso	Tiza	No aplica	No
	Embalaje			
Información para una Caja		Información para un Pallet		
Piezas	m2	Cajas	Kg	
19	2.07	60	1631	
Grado de Destonalización				
				
I II III IV				
Este producto contiene 8 caras.				
CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA				
				