

CERÁMICA
SAN LORENZO

1 de Marzo de 2025

CERAMICA SAN LORENZO

Dimensiones promedio			
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.6 \%$ (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Espesor, en %	ISO 10545-2	$\pm 10\%$ (o Max ± 0.5 mm)	Cumple
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ (o Max ± 1.5 mm)	Cumple
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ (o Max ± 2.0 mm)	Cumple
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN			
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		327,8 mm x 452,7mm
Espesor, en mm	ISO 10545-2	$\pm 5\%$	7 mm
Peso promedio, en g		$\pm 5\%$	1865 g

Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev > 10%	Cumple
Carga a la Rotura, en N			
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 200	Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 15	Cumple
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -4
Tránsito			Medio

Coefficiente de Fricción (COF) (Ref.Norma ADA USA)	ISO 10545-17
--	--------------

Resistencia a los Agentes Manchantes			
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina			
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple
Resistencia a los Alkalís de baja concentración			
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple
Resistencia a los ácidos y Alkalís de alta concentración			
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple

Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex L (Normative), Table L.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B III, Ev >10%. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
Cerámico	Pared	Rustico	Satinado
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante
Liso	Marfil	No aplica	No

Información para una Caja		Información para un Pallet	
Piezas	m2	Cajas	Kg
15	2,24	72	2075

Figure 1 shows four 4x4 grids labeled I, II, III, and IV. Grid I is entirely white. Grid II has 5 gray cells. Grid III has 8 gray cells. Grid IV has 12 gray cells. An arrow points from I to II.

CERTIFICA

INTI

**PLACAS Y BALDOSAS
CERÁMICAS**

RES. Nº 910/2021
IRAM-ISO 13006