

33x45,3 revestimiento

ESMALTADO I NATURAL
SIN RECTIFICAR



DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN ISO 13006	BIII
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN	MONOCOCCIÓN IMPRESIÓN DIGITAL CERÁMICA
ESPESOR	7.4 mm
USO	REVESTIMIENTO



PROPIEDADES FÍSICO / QUÍMICAS

ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	> 10 - 20%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	153 kg/cm ²
CARGA DE ROTURA	ISO 10545-4	60 kg
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ISO 10545-7	NO APLICA
RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545-11	NO CUARTEA
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ISO 10545-13	SIN EFECTOS VISIBLES
RESISTENCIA A ÁLCALIS	ISO 10545-13	SIN EFECTOS VISIBLES
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	RESISTE
RESISTENCIA A LA FRICCIÓN	ASTM C1028	BAJO REQUERIMIENTO
COEFICIENTE DE PLANARIDAD	ISO 13006/2012	<0,5%
DUREZA ESCALA MOHS	IRAM 11828	≥ 5