


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		 c e r á m i c a SAN LORENZO		
Revestimiento Cerámico Esmaltado				
MORAN NATURAL				
GRUPO BIII 45x45				
21 de Abril de 2025				
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO	
	Tamaño Nominal N ≥ 15 cm			
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
Dimensiones promedio				
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.6 % (o Max ± 2.0 mm)	Cumple	
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 10% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple	
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple	
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple	
Planaridad				
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple	
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple	
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	Cumple	
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia	
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN				
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		452,7 mm x 452,7 mm	
Calibre 2			452,7 mm x 452,7 mm	
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	6.8 mm	
Peso promedio, en g		± 5%	1720 g	
PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev > 10%	Cumple	
Carga a la Rotura, en N				
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 200	Cumple	
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 15	Cumple	
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple	
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -3	
Tránsito			Medio	
DESILIZAMIENTO				
Coefficiente de Fricción (COF)	ISO 10545-17			
(Ref.Norma ADA USA)				
PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a los Agentes Manchantes				
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 4	Cumple	
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 4	Cumple	
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 4	Cumple	
Resistencia a las sales para piscina				
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple	
Resistencia a los Álcalis de baja concentración				
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Mínimo clase 4	Cumple	
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Mínimo clase 4	Cumple	
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración				
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo clase 4	Cumple	
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Mínimo clase 4	Cumple	
REFERENCIA				
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex L (Normative), Table L.1- Requirements for dry - pressed ceramic tiles-Group B III, Ev >10%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.				
PRODUCTO				
Imagen referencial	Características			
	Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado
	Cerámico	Piso	Madera	Satinado
	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante
	Liso	Natural	Medio	No
	Embalaje			
Información para una Caja		Información para un Pallet		
Piezas	m2	Cajas	Kg	
11	2,26	64	1720	
Grado de Destonalización				
   				
CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA				
 PLACAS Y BALDOSAS CERÁMICAS RES. Nº 910/2021 IRAM-ISO 13006				